



FDV-Dokumentasjon

august 2020

1. PRODUKTBESKRIVELSE

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 17,0 x 220/260/300 x 3650/4200 mm | Castello 1-Stav oljet |
| <input type="checkbox"/> | 15,0 x 245 x 2400 mm | Viale 1-Stav oljet |
| <input type="checkbox"/> | 15,0 x 195 x 2200 mm | Ambiente 1-Stav oljet |
| <input type="checkbox"/> | 15,0 x 160 x 2200 mm | Primus 1-Stav oljet |
| <input type="checkbox"/> | 11,0 (15,0) x 119 x 714 mm | Fino 90 fiskeben oljet |
| <input type="checkbox"/> | 11,0 (15,0) x 119 x 631 mm | Fino 55 fiskeben oljet |

Parkett i 15 og 17 mm tykkelse er limt sammen av 3 sjikt, hvor underlaget er langsgående og parallelt med toppsjiktet, mens mellomsjiktet er lagt av gran. Toppsjiktet består av 4,0 mm

Dimensjon: På pakken finnes ytterligere informasjon om dimensjoner og pakkeinnhold

Overflatebehandling: Natural oljet (lufttørket)

Andre overflatebehandlinger kan være: hvit oljet, børstet, røkt og inn farget

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Forebyggende tiltak:

Sand, smuss og fuktighet kan medvirke til unødig slitasje og skade på parkettgulvet. På spesielt utsatte steder bør gulvet beskyttes med matter og filtknotter under stoler og møbler etc. Utvis stor forsiktighet ved flytting av tunge ting som kjøleskap, oppvaskmaskiner, veggseksjoner osv. På eventuelle kontorer bør gulvet utstyres med egne matter for kontorstoler.

Rengjøring og vedlikehold: Natural olje

Etter installasjonen bør du rengjøre gulvet med "Hain Special Soap". Blandingsforhold 50 ml på 5 liter varm vann. Ikke bruk mikrofaser klut.

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopping. Ved vasking tilsettes "Hain Special Soap". Unngå vasking bare med vann. Bruk alltid Hain pleiemiddel og Hain Care Balsam.



Ettersyn/kontroll Natural olje (fabrikkoljede gulv)

Dersom det oppstår felter hvor oljen blir mer slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene behandles med Hain Care Balsam, uten at hele gulvet nødvendigvis må behandles. Er det slurvet med vedlikeholdet og gulvet er blitt så slitt at selve treet er blitt mørkt/misfarget, må gulvet totalrenoveres ved sliping og ny oljebehandling med Hain Care Balsam som er en matt oksiderende olje.

Ettersyn:

Ved normal bruk skal det være nødvendig med etterbehandling/oljet av gulvene etter behov (1 – 2 år). Gulvet kan slipes

Vedlikeholds instruks og –intervall: (fabrikkoljede)

Oljede gulv vedlikeholdes med "Hain Special Soap" (hver 2 – 4 uke). "Hain Special Soap" frisker opp matte og tørre flater, og gir en meget god beskyttelse mot smuss og fukt. Et vedlikeholds strøk med «Hain Care Balsam» påføres ved behov, avhengig av bruk og slitasje. Det kan vanskelig settes en standard for hvor ofte det bør vedlikeholdes, men antydningvis bør det i private hjem påføres ett til to vedlikeholds strøk pr. år. I bruksområder av mer offentlig karakter (kontor etc.) eller høy trafikk, en gang i måneden eller etter behov. For høy trafikkerte gulv anbefales en intensiv rengjøring en til to ganger i året. Naturoljede gulv kan om ønskelig repareres på utvalgte områder.

3. DIRFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Livstidsgaranti (Hain-Garantie) 30 år i bomiljø i henhold til garantivilkår.

Inneklima:

Tre er et levende materiale, som puster og søker etter likevekt i forhold til miljøet. Om luften i rommet er tørr, vil treet (gulvet) krympe. Dette kan lede til deformasjon av gulvet og mer eller mindre store sprekker i gulvet. I motsatt fall, med høy luftfuktighet vil gulvet ekspandere og svulle, som kan resultere i konvekse bord. Temperaturen på overflaten må aldri overstige 26°C. Et optimalt inneklima er gitt med 20-22 grader og en relativ luftfuktighet på 30-60%. Lav fuktighet eller for store variasjoner i luftfuktigheten er ikke bra for parketten. Pass spesielt på inneklimaet ved hard fyring i vinterhalvåret. Om vinteren kan det være lurt å tilføre rommet fuktighet. Hvis luftfuktigheten avviker stort fra det anbefalte nivået vil dette gjøre at parketten krymper eller ekspanderer. Dette kan vise seg blant annet ved at bordene sprekker i overflate eller åpen skjøtene. Nybygg bør være oppvarmet og utluftet regelmessig i minst 6-8 uker før parketten legges. I prinsippet er parkettlegging noe av det siste du gjør før innflytting. Det gjelder også ved eventuell oppussing. Unngå fukt! Hain Natur-Böden påtar seg ikke ansvar for feil som er et resultat av fravikelse fra overnevnte, og er heller ikke dekket av garantien.



Gulvvarme:

Parketten kan legges på gulv med gulvvarme under visse forutsetninger:

- Gulvvarmen må fordeles jevnt utover gulvet, ikke partiell
- Temperaturen på overflaten må aldri overstige 26°C
- Elektriske gulvvarmen legges med maks 60 Watt/m²
- Tepper med gummiert bakside kan ikke benyttes, da temperaturen lett kan overstige 26°C
- Generell bruk av tepper, rugs eller matte på gulvvarme kan føre til høy varmeutvikling. Sprekker mellom gulvbordene og deformasjon kan forekomme.
- For legging på gulvvarme med vannrør i betongen, anbefaler vi at parketten er limt helt.

For høy temperatur på gulvet kan føre til sprekker, sprekker mellom gulvbordene og deformasjon i parketten. Gulvet må ha romtemperatur ved legging, og gulvvarmen skal gradvis økes etter legging (oppvarmingsprotokoll). For å forsikre deg om et perfekt resultat anbefaler vi bruk av en profesjonell gulvlegger.

Enkelte tresorter kan ikke legges på gulvvarme. Bøk og lønn er mer følsomme for temperatursvingninger enn andre tre

Miljøpåvirkning og anvisning for behandling av avfall:

Anbefalte utluftingstid / inneklimarelevant tidsverdi: Foreligger ikke.

Emisjon: Tilfredsstillende krav til emisjonsklasse E1. Emission EC1-R

Miljømerking: "Real Wood", "PEFC" og "eco-Institut"

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energituttnyttelse

Øvrige opplysninger: Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produkt og de inneholder ikke miljøfarlig avfall.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent: Hain Natur-Böden GmbH
Postadresse: Am Eckfeld 4
Post nr. og poststed: D-83543 Rott am Inn / Tyskland
Telefon: 0049 8039 404-114
E-post: service@hain.de
Internett: www.hain.de